

Tulajdonságok	Pattex Palmafix építési-szerelési ragasztó	Pattex Express Fix	Pattex One For All High Tack	Pattex One For All Crystal	Pattex One For All Universal / Pattex One For All Universal Tubusos	Pattex One For All Express
<i>főbb tulajdonságok</i>	azonnali nagy ragasztóerő (kontakt ragasztó) , kiváló ár-érték arány	oldószeres ragasztó egyszerű felhordással, nagy kezdeti tapadással	rendkívül nagy kezdeti tapadás, szinte minden anyagfajtaához	teljesen átlátszó, esztétikus ragasztást biztosít	rendkívül rugalmas és erős, szinte minden anyagfajtaához	nagyon gyors, szinte minden anyagfajtaához
<i>kötőanyag</i>	műgumi és gyanták	műgumi és szerves oldószer	MS-polimer ^a (Henkel Flextec formula)	MS-polimer ^a (Henkel Flextec formula)	MS-polimer ^a (Henkel Flextec formula)	MS-polimer ^a (Henkel Flextec formula)
<i>szín</i>	sárgásbarna	bézs	fehér	teljesen áttetsző	fehér	törtfehér
<i>komponensek száma</i>	1	1	1	1	1	1
<i>alkalmazás helye (bel- vagy kültér)</i>	bel- és kültér	bel- és kültér	bel- és kültér	bel- és kültér	bel- és kültér	bel- és kültér
<i>felület nedvszívó képessége (ragasztható felületek)</i>	nedvszívó és tömör felületek egyaránt	nedvszívó és tömör felületek egyaránt	nedvszívó és tömör felületek egyaránt	nedvszívó és tömör felületek egyaránt	nedvszívó és tömör felületek egyaránt	nedvszívó és tömör felületek egyaránt
<i>felhasználási területek (példák)</i>	dekorációs elem és lemez, MDF, HDF, építőlapok, küszöbsín, ütközőlemez, párnafa stb.	burkoló elemek, burkolatváltó profil, parketta szegélyléc, LED- szalag, MDF, HDF, építőlapok stb.	polctartó konzol, nagyméretű tükör, díszburkolat, lépcsőkorlát, lépcső járó- és homloklapok, szárazépítő lapok, OSB-lap, fafogács lap, hangszigetelő lapok, panelek, karnis stb.	tükör, üvegasztal, képkeretléc, üvegmozaik, üveg dekorációs elemek stb.	fa- és fémlamezek, profilok, kerámiák illeszkedéseinek, hézagainak rugalmas tömítése, ragasztása	fa- és fémszerkezetek, bútór elemek gyors ragasztása
<i>átfesthetőség</i>	átfesthető	átfesthető	átfesthető	átfesthető	átfesthető	átfesthető
<i>felhordás</i>	kétoldalasan (kontakt módon), fogazott kenőlapáttal (pl. A2)	egyoldalasan (szükség esetén Pattex Fix Montázsszalaggal kombinálható), kinyomópisztollyal	egyoldalasan, kinyomópisztollyal	egyoldalasan, kinyomópisztollyal	egyoldalasan, kinyomópisztollyal	egyoldalasan, kinyomópisztollyal
<i>felhordás vastagsága</i>	vékonyan	a ragasztandó tárgynak megfelelően	a ragasztandó tárgynak megfelelően ^b	a ragasztandó tárgynak megfelelően ^b	a ragasztandó tárgynak megfelelően ^b	a ragasztandó tárgynak megfelelően ^b
<i>nyitott idő/bőrösödés kezdeté</i>	kb. 10 perc	kb. 10 perc	kb. 10 perc	kb. 10 perc	kb. 10 perc	kb. 10 perc
<i>kötési idő</i>	azonnal köt, végleges szilárdságát 24 óra után éri el	kb. 12 óra, végleges szilárdságát 24 óra után éri el	2-3 mm/24 óra	2-3 mm/24 óra	2-3 mm/24 óra	20 perc alatt megmunkálásra kész
<i>kezdeti tapadás</i>	azonnali, nagyon nagy	nagy, kb. 100 kg/m ²	rendkívül nagy, kb. 350 kg/m ²	átlagos	nagy, kb. 140 kg/m ²	átlagos
<i>térfogatváltozás</i>	nem zsugorodik	nem zsugorodik	nem zsugorodik	nem zsugorodik	nem zsugorodik	nem zsugorodik
<i>feldolgozási hőmérséklet</i>	-7 °C - 40 °C	-10 °C - 40 °C	+5 °C - 40 °C	+5 °C - 40 °C	+5 °C - 40 °C	+5 °C - 40 °C
<i>hőállóság</i>	+80 °C	+80 °C	+80 °C, rövid ideig +100 °C	+80 °C, rövid ideig +100 °C	+80 °C, rövid ideig +100 °C	+80 °C, rövid ideig +100 °C
<i>vízállóság^c</i>	vízálló	vízálló	vízálló	vízálló	vízálló	vízálló
<i>hidegállóság</i>	- 30 °C	- 30 °C	- 30 °C	- 30 °C	- 30 °C	- 30 °C
<i>kötés rugalmassága</i>	enyhén	enyhén	közepesen	közepesen	fokozottan rugalmas	közepesen
<i>fa nedvességtartalom^d</i>	nedves fához is	nedves fához is	nedves fához is	nedves fához is	nedves fához is	nedves fához is
<i>présidő^e</i>	-	-	-	-	-	-
<i>korlátozások^f</i>	tükörhöz nem ajánlott; inkább nagyobb felületű munkákhoz javasolt, nem alkalmas PE, PP és teflon ragasztásához	tükörhöz, polisztirolhoz nem használható, nem alkalmas PE, PP és teflon ragasztásához	nem alkalmas plexihez (akrilüveg), rézhez, bronzhoz; PE, PP és teflon, lágy PVC ragasztásához; természetes kövek esetén a lap vastagsága legalább 1 cm legyen, tartós víz alatti alkalmazáshoz nem ajánlott	nem alkalmas plexihez (akrilüveg), rézhez, természetes kövekhez; PE, PP és teflon ragasztásához, tartós víz alatti alkalmazáshoz nem ajánlott	nem alkalmas plexihez (akrilüveg), rézhez, bronzhoz; PE, PP és teflon, lágy PVC ragasztásához; természetes kövek esetén a lap vastagsága legalább 1 cm legyen, tartós víz alatti alkalmazáshoz nem ajánlott	nem alkalmas plexihez (akrilüveg), rézhez, bronzhoz; PE, PP és teflon, lágy PVC ragasztásához; természetes kövek esetén a lap vastagsága legalább 1 cm legyen, tartós víz alatti alkalmazáshoz nem ajánlott
<i>kiadósság</i>	kb. 0,2 m ² kétoldalasan, A2 kenőlapáttal felhordva	kb. 6-7 fm (5 mm átmérő esetén)	kb. 7 fm (5 mm átmérő esetén)	kb. 7-8 fm (5 mm átmérő esetén)	kb. 7 fm (5 mm átmérő esetén) /	kb. 7 fm (5 mm átmérő esetén)
<i>eltarthatóság</i>	12 hónap	18 hónap	18 hónap	15 hónap	18 hónap	18 hónap

Megjegyzések:

a: a Henkel továbbfejlesztett MS-Polimer technológiája a Flextec[®]. Szívósabb, jobb UV-állóságú, kevésbé koszolódó ragasztóról van szó.

b: A felhordás vastagsága legfeljebb 2 cm lehet. Ajánlott a min. 2 mm rétegvastagságú filmréteg kialakítása az alakváltozások tartós túrése érdekében.

c: Ezeknél a ragasztóknál nem beszélünk a DIN EN 204 szerinti vízállóságról. Kötést követően tartósan bírják a nedvességet, pl. kültérben korlátozások nélkül használhatók.

d: A fa nedvességtartalmának nincs jelentősége akár beltérről, akár kültérről van szó, viszont a fa ne legyen vízzel telített.

e: A szokásos értelmében présidő nincs. A tárgyakat azonnal lehet rögzíteni. Nagy tömegű tárgy esetén szóba jöhet az ideiglenes rögzítés.

f: Kétség esetén kérje szaktanácsunkat, vagy végezzen próbaragasztást.