

Tulajdonságok	Pattex Univerzális Szilikon	Pattex Express Saniter Szilikon	Pattex Bitumenes tömítő	Pattex Hőálló tömítő	Pattex Neutrális tömítő
<i>főbb tulajdonságok</i>	Általános tömítési, vízszigetelési célokra használható, ecetsavas szilikon.	Gyorsankötő saniter szilikon vizes helyiségekben található hézagok tömítéséhez. 2 óra elteltével vízpermetálló. Penészgátló hatású.	Bitumenes felületekhez kifejlesztett tömítő, lakkbenzint tartalmaz. Nedves felületen is megtapad.	260 °C-ig (rövid ideig 315 °C-ig) hőálló ecetsavas szilikon.	Szilikon, ott ahol semleges kémhatású tömítőre van szükség. Általános tömítési, vízszigetelési célokra.
<i>kötőanyag</i>	ecetsavas szilikon	ecetsavas szilikon	bitumen származék	ecetsavas szilikon	semleges kémhatású szilikon (alkoxi)
<i>szín</i>	fehér és transzparens	fehér és transzparens	fekete	vörös	szürke és transzparens
<i>komponensek száma</i>	1	1	1	1	1
<i>alkalmazás helye (bel- vagy kültér)</i>	bel- és kültér	bel- és kültér	bel- és kültér	bel- és kültér	bel- és kültér
<i>felület nedvzívó képessége (ragasztható felületek)</i>	nedvzívó és tömör felületek egyaránt	nedvzívó és tömör felületek egyaránt	nedvzívó és tömör felületek egyaránt	nedvzívó és tömör felületek egyaránt	nedvzívó és tömör felületek egyaránt
<i>felhasználási területek (példák)</i>	csövek, idomok, szifonok, áttörések, vízzáró profil stb. tömítése	saniterek, fürdőszoba kerámia, burkolatok, kádparaván, kádszegély, ajtó, ablakok, lábazati szegély stb. tömítése	sérült bitumenes felületek javítása, tömítése	magas hőterhelésű felületek (pl. sütő, szivattyú, motorblokk stb.) tömítése	korrozóra hajlamos, érzékeny fémszerkezetek, policarbonát előtető hézagszigetelés, járműfelépítmények, vízijárművek, szellőzőrendszerek stb. hézagainak tömítése
<i>átfesthetőség</i>	nem	nem	nem	nem	nem
<i>felhordás</i>	kinyomópisztollyal	kinyomópisztollyal	kinyomópisztollyal	kinyomópisztollyal	kinyomópisztollyal
<i>felhordás vastagsága</i>	max. 2 cm	max. 2 cm	kb. 5 mm	max. 2 cm	max. 2 cm
<i>nyitott idő/bőrösödés kezdete</i>	15 perc	14 perc	30 perc	30 perc	35 perc
<i>kötési idő</i>	1,5 mm/24 óra	2-3 mm/24 óra	0,5 mm/24 óra	1,5 mm/24 óra	1-2 mm/24 óra
<i>kezdeti tapadás</i>	alacsony	alacsony	alacsony	alacsony	alacsony
<i>térfigatváltozás</i>	nem zsugorodik	nem zsugorodik	enyhén zsugorodik	nem zsugorodik	nem zsugorodik
<i>feldolgozási hőmérséklet</i>	+5 °C - +40 °C	+5 °C - +40 °C	+5 °C - +40 °C	+5 °C - +40 °C	+5 °C - +40 °C
<i>hőállóság</i>	+120 °C	+150 °C	+80 °C	+260 °C (rövid ideig 315 °C)	+100 °C
<i>vízállóság^a</i>	vízálló tartós vízalatti terhelés esetén is	vízálló tartós vízalatti terhelés esetén is	vízálló tartós vízalatti terhelés esetén is	vízálló tartós vízalatti terhelés esetén is	vízálló tartós vízalatti terhelés esetén is
<i>hidegállóság</i>	- 30 °C	- 30 °C	- 35 °C	- 65 °C	- 40 °C
<i>kötés rugalmassága</i>	rendkívül rugalmas	rendkívül rugalmas	közepesen rugalmas	rendkívül rugalmas	rendkívül rugalmas
<i>fa nedvességtartalom^b</i>	az anyag tapintásra legyen száraz	az anyag tapintásra legyen száraz	a tömítő enyhén nedves felületen is megtapad	az anyag tapintásra legyen száraz	az anyag tapintásra legyen száraz
<i>korlátozások^c</i>	érzékeny fémeket (pl. réz, bronz) korrodálhatja, lúgos kémhatású felületeken (pl. beton, műkö) a tapadás jelentősen alacsonyabb, természetes köveket (pl. márvány) elszínezheti, bitumenes és gumi felületre nem ajánlott, tükör ragasztására, szerkezeti üvegezésre, akvárium készítésére nem alkalmas	érzékeny fémeket (pl. réz) korrodálhatja, lúgos kémhatású felületeken (pl. beton, műkö) a tapadás jelentősen alacsonyabb, természetes köveket (pl. márvány) elszínezheti, bitumenes és gumi felületre nem ajánlott, tükör ragasztására nem alkalmas, nem ajánlott tartós víz alatti alkalmazáshoz	nagyobb vastagságban (kb. 5 mm felett) a kötése lelassul, lágy marad, Nem ajánlott a vastag felhordás.	érzékeny fémeket (pl. réz) korrodálhatja, lúgos kémhatású felületeken (pl. beton, műkö) a tapadás jelentősen alacsonyabb, természetes köveket (pl. márvány) elszínezheti, bitumenes és gumi felületre nem ajánlott, tükör ragasztására nem alkalmas	szerkezeti üvegezéshez, akvárium készítéshez, butil vagy EPDM tömítésen, természetes kövön, vagy tükör ragasztására nem ajánlott
<i>kiadósság</i>	kb. 10 fm (5 mm átmérő esetén)	kb. 10 fm (5 mm átmérő esetén)	kb. 6-7 fm (5 mm átmérő esetén)	kb. 10 fm (5 mm átmérő esetén)	kb. 10 fm (5 mm átmérő esetén)
<i>eltarthatóság</i>	18 hónap	18 hónap	18 hónap	18 hónap	18 hónap

Megjegyzések:

a: Ezeknél a tömítőknél nem beszélünk a DIN EN 204 szerinti vízállóságról. Kötést követően tartósan bírják a nedvességet, pl. kültérben korlátozások nélkül használhatók.

b: A fa nedvességtartalmának nincs jelentősége akár beltérről, akár kültérről van szó, viszont a fa tapintásra legyen száraz.

c: Kétség esetén kérje szaktanácsunkat, vagy végezzen próbaragasztást.